

SOLUCIONES REFRACTARIAS SRL

Producto: Ladrillos refractarios y Aislantes

TABLAS DE LADRILLOS SILICO-ALUMINOSOS , REFRACTARIOS Y AISLANTES

Descripción	% Alumina	Densidad Bruta	Resistencia a la compresión (CCS)	Temperatura de clasificación
Refractarios	%	gr/cm ²	Mpa	°C

SR-LR-38	38%	2,10-2,15	32	1340
SR-LR-42	42%	2,15-2,17	35	1360
SR-LR-45	45%	2,17-2,20	40	1380
SR-LR-60	60%	2,20-2,30	> 45	> 1400
SR-LR-80	80,5%	2,65-2,70	90	> 1500

SR-LRC-60 Universal Curvo	60,0%	2,20-2,30	> 40	> 1500
----------------------------------	-------	-----------	------	--------

Descripción	% Alumina	Densidad Bruta	Conductividad Térmica	Temperatura de clasificación
Aislantes	%	gr/cm ²	W/m.k	°C

SR-LA-23	40-42%	2,20-2,30	0,18-0,22	1300
SR-LA-26	55%	0,6-0,8	0,25	1400
SR-LA-28	67%	0,9	0,33	1500
SR-LA-30	70%	1	0,43	1550